



## PRODUKTINFORMATION

### Östol Mehrzweckfett LT 190 EP

#### Eigenschaften

Das Östol Mehrzweckfett LT 190 EP wird ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Das Fett besticht durch seine außerordentliche Beständigkeit gegenüber Wärme, Oxidation, Wasser und hoher Druckbelastung

**Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 K-30**

#### Kenndaten

Gebrauchstemperatur		°C	- 30 + 120
Grundölviskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	110
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	175
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	265/295
Konsistenzklasse	DIN 51818		2
Seifenbasis			Lithium 12-Hydroxystearat
VKA-Schweisskraft	DIN 51350 T. 4	N	2.400

**ÖSTOL MEHRZWECKFETT  
LT 190 EP**

Stand 05/14